

Результаты поиска аналогов

Сталь: A 216 Gr WCB ASTM A216 (США)

Химический состав:

C	< 0.3	Si	< 0.6	Mn	< 1.0
P	< 0.025	S	< 0.025	Cr	< 0.4
Mo	< 0.25	Ni	< 0.5	V	< 0.03
Cu	< 0.5	Fe	Остальное		

Аналоги:

Сталь: 25Л ГОСТ 4491-86 (Страны СНГ)

Химический состав:

C	0.22 - 0.30	Si	0.20 - 0.52	Mn	0.6 - 0.9
P	< 0.03	S	< 0.025	Cr	< 0.5
Mo	-	Ni	< 0.5	V	-
Cu	< 0.4	Fe	Остальное		